

Technický list – Interiérové a exteriérové obkladové profily

Označenie a úprava:	LunaThermo-D (Thermo-D - durability = odolnosť, tepelná úprava 212°C)
Výrobca:	Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, 741 70 Iisalmi (Fínsko)
Vstupná surovina:	Borovica lesná (Pinus sylvestris)
Zem pôvodu:	Fínsko, certifikované PEFC (PEFC/02-31-114)
Kvalita produktov:	„ThermoWood® A“
Povrch:	Hladko hobľovaný
Inštalácia:	Určené pre interiérové a exteriérové obklady stien, iné použitie bez záruky.
Vlhkosť:	6 % ± 2 % po výrobe
Typy profilov:	SHP 19 x 92/117 mm, SSS 26 x 68/92 mm, SSS 20x92 mm, HSS 28/42 x 42 mm, UTV 19 x 117/140 mm, UTS 19x117 mm, UYL 20 x 140 mm
Dĺžky profilov:	3 - 5,4 m

Tolerancia rozmerov:

Šírka:	± 0,50 mm
Hrúbka:	± 0,50 mm
Dĺžka:	- 10 mm/+ 30 mm

Všeobecné hodnotenie ThermoWood® A kvality

- Vplyv jednotlivých väd je hodnotený pri pohľade na celkovú kvalitu produktu.
- Profil je neprijateľný, ak sa celkový vzhľad výrazne líši od všeobecných požiadaviek na kvalitu.
- Niekoľko väčších väd v jednom produkte je prípustných, ak celkový vzhľad ostane prijateľný.
- Všeobecne 8 cm od koncov dosiek nie je triedených. Avšak vady na koncoch produktov sú výnimkou.





Malá diera po suku (nie skrz) na doske je povolená.



Jednoduchá prasklina suku je povolená.



Smolníky sú povolené.



Malý chýbajúci suk na hrane je povolený.



Neviditeľné vady po inštalácii sú povolené.



Malé viditeľné vady sú povolené.



Malý čierny suk na hrane je povolený.



Malé pozdĺžne trhliny na povrchu sú povolené.

Rozmerové tolerancie vád sú špecifikované v samostatnom dokumente „Štandardy dodávok pre exteriérové profily ThermoWood® (materiál - borovica lesná, úprava Thermo-D). Kritéria kvality triedy materiálu „ThermoWood® A“.